

1200 °C

Печной герметик

Описание продукта:

Bostik 1200 °C – силикатный герметик. После полного высыхания, образует прочный огнеупорный шов, способный выдержать температуру до +1200 °C.

Область применения:

Bostik 1200 °C предназначен для герметизации печных соединений, огнезащитных дверей, перегородок, дымоходов, вентиляционных шахт, а так же для заделывания трещин в бетоне. Отверждается за счёт испарения воды.

Преимущества:

- отличная адгезия к большинству материалов;
- высокая прочность;
- высокая термостойкость;
- совместим с лакокрасочными материалами.

Технические характеристики:

Основа	полисиликат
Плотность	2 г/см ³
Скорость отверждения	1-2 мм в сутки
Температура эксплуатации	от -50 °C до +1200 °C
Температура применения	от +5 °C до +30 °C

Технические данные соответствуют при температуре +20 °C и относительной влажности 50%.

Подготовка основания:

- поверхности должны быть прочными, сухими, чистыми, обеспыленными и не должны содержать следов жира, битума и смоло- или масло содержащих продуктов;
- контактные материалы должны сочетаться с Bostik 1200 °C;
- все обрабатываемые поверхности должны соответствовать ISO №11600.

Инструкция по применению:

- кромка швов, при необходимости, обклеивается клейкой лентой;
- вставьте картридж Bostik 1200 °C в пистолет для герметика, оденьте наконечник и обрежьте его в соответствии с желаемым диаметром полосы нанесения;
- равномерно заполняйте шов, выжимая герметик на внутренние стороны шва без воздушных включений;
- после нанесения разгладьте получившийся шов смоченным, стандартными моющими средствами (но не концентратом), шпателем, расшивкой и т.п. и удалите защитную ленту.

Внимание! Если герметик в процессе эксплуатации будет подвержен воздействию воды, то его необходимо защитить путем нанесения дополнительного слоя герметика Bostik MS 2720, 2730, 2750 или PU 2637, 2638, 2639.

Очистка инструмента:

- до высыхания – растворителем;
- после высыхания – механически.

Расход герметика в шве:

Ширина шва, мм	Глубина шва, мм	Расход на 1 п.м шва, гр.
5	5	25
10	10	100
20	12	240

Хранение:

- хранить в местах, защищенных от воды, повышенной атмосферной влажности, прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры;
- не замораживать! Продукт теряет свои свойства;
- оптимальная температура хранения +10 °С до +25 °С при нормальной влажности;
- открытая упаковка хранению не подлежит и должна быть использована;
- высота складирования не более 8 рядов;
- срок годности не менее 12 месяцев при вышеперечисленных условиях хранения.

Упаковка:

Картридж – 290 мл, 25 шт. в 1 коробке

Риск:

R23/24/25: Ядовит при вдыхании, проглатывании и попадании на кожу.

Безопасность:

S2: Хранить в недоступном для детей месте.

S3: Хранить в прохладном месте.

S9: Сохранять упаковку сухой.

S26: При попадании в глаза, немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

S28: При попадании на кожу, немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

S29: Запрещается утилизировать в канализацию.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12,
корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

