

ROCKdecor D Optima

Описание продукта

ROCKdecor D Optima – декоративные минеральные штукатурки, применяемые в системе фасадного утепления ROCKFACADE для устройства декоративно-защитного штукатурного слоя. Заключительная отделка и окрашивание штукатурки ROCKdecor осуществляется с помощью краски ROCKsil.

Применение

Позволяет сформировать бороздчатую фактуру поверхности («короед») с линейными и круговыми бороздами, имеет размер зерна 2,0 или 3,0 мм.

Преимущества

- Водостойкость
- Морозостойкость
- Высокая паропроницаемость
- Высокая адгезия
- Прочность

Технические характеристики



Наименование	ROCKdecor D Optima
Состав	Белый портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки
Цвет	Белый
Насыпная плотность, г/см ³	1,2 - 1,8
Требуемое количество воды для затворения, литров на 25 кг сухой смеси	6,5 - 6,75
Время потребления*, минуты	120
Температура применения, °С	От +5 до +25
Время высыхания*, сутки	7
Температура эксплуатации, °С	От -50 до +70
Адгезия к бетону**, МПа	< 0,35
Прочность на сжатие, МПа	< 4,5 (B5 (M75))
Прочность на растяжение при изгибе, МПа	< 2,0 (Btb 2.4)
Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па)	< 0,035
Морозостойкость, циклы	< 50
Расход***, кг/м ²	
зерно 1,5 мм	-
зерно 2 мм	2,4
зерно 3 мм	4,0
Инструмент	Шпатель нержавеющей, терка пластиковая, низкооборотная дрель с насадкой-миксером
Упаковка, кг, крафт-пакет	25

*при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60 %

** через 28 суток

*** Расход может меняться в зависимости от неровности основания