

ROCKdecor S Optima

Описание продукта

ROCKdecor – декоративные минеральные штукатурки, применяемые в системе фасадного утепления ROCKFACADE для устройства декоративно-защитного штукатурного слоя. Заключительная отделка и окрашивание штукатурки ROCKdecor осуществляется с помощью краски ROCKsil.

Применение

Позволяет сформировать равномерно-шероховатую «камешковую» фактуру поверхности («шуба»), имеет размер зерна 1,5 или 2,0 мм.

Преимущества

- Водостойкость
- Морозостойкость
- Высокая паропроницаемость
- Высокая адгезия
- Прочность

Технические характеристики



| Наименование | ROCKdecor S |
|---|--|
| Состав | Белый портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки |
| Цвет | Белый |
| Насыпная плотность, г/см ³ | 1,2-1,8 |
| Требуемое количество воды для затворения, литров на 25 кг сухой смеси | 3,75 – 4,25 |
| Время потребления*, минуты | 120 |
| Температура применения, °С | От +5 до +25 |
| Время высыхания*, сутки | 7 |
| Температура эксплуатации, °С | От -50 до +70 |
| Адгезия к бетону**, МПа | < 0,35 |
| Прочность на сжатие, МПа | < 4,5 (B5 (M75)) |
| Прочность на растяжение при изгибе, МПа | < 2,0 (Bтb 2.4) |
| Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) | < 0,035 |
| Морозостойкость, циклы | < 50 |
| Расход***, кг/м ² | |
| зерно 1,5 мм | 2,1 |
| зерно 2 мм | 2,6 |
| зерно 3 мм | - |
| Инструмент | Шпатель нержавеющий, терка пластиковая, низкооборотная дрель с насадкой–миксером |
| Упаковка, кг, крафт-пакет | 25 |

*при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60 %

** через 28 суток

*** Расход может меняться в зависимости от неровности основания